

# B18 Oro Jbernardos

Textura natural

Piedra serrada

[www.naturpiedra.com](http://www.naturpiedra.com)



## Definición

UNE-EN 12407

Subarcosa con una superficie muy rugosa de color beige con tonalidades ocres multicolores

## Aplicaciones

<input checked="" type="checkbox"/>	Revestimientos exteriores	<input type="checkbox"/>	Cubiertas
<input checked="" type="checkbox"/>	Revestimientos interiores	<input type="checkbox"/>	Mampostería
<input checked="" type="checkbox"/>	Solados exteriores	<input type="checkbox"/>	Paisajismo
<input type="checkbox"/>	Solados interiores	<input type="checkbox"/>	Obra civil

## Medidas (cm)

40x40  
40x20  
40 x 40,25x11  
100 x 25  
200 x 100,90x90,60x40  
Despiece en medida especial

## Espesor (cm) Textura

1,5-3	natural/natural
15-3	natural/natural
1,5-3	natural/natural
2-3	natural/natural
2-3	natural/natural
2-3	natural/natural

m <sup>2</sup> /palet	Kg/palet	pzs/caja	m <sup>2</sup> /caja
30	1500		
15	1000		
30	1500		
17	1500		
	1000		

## Ficha técnica

Característica	Valor
UNE-EN 1936 Densidad aparente	2410 Kg/m <sup>3</sup>
UNE-EN 12633 Resistencia al deslizamiento	SRV en seco > 45 SRV en húmedo > 45
UNE-EN 14157 Resistencia a la abrasión	
UNE-EN 1926 Resistencia a la compresión	
UNE-EN 12372 Resistencia a la flexión	18,82 Mpa
UNE-EN 12371 Resistencia a la heladicidad	17,70 MPa % (12 ciclos)
UNE-EN 14066 Resistencia al envejecimiento por choque térmico	Sin alteraciones
UNE-EN 13755 Absorción de agua a presión atmosférica	3,28%
UNE-EN 13364 Carga de rotura al anclaje	2574 N

## Recomendaciones colocación

Para mejorar la distribución de tonos de colores mezclar las baldosas de varios paquetes  
Se recomienda su colocación mediante cemento cola flexible C2 TE conforme según norma UNE-EN 12004.  
Aplicación cemento-cola con doble encolado y llana dentada.  
Dejar juntas de dilatación perimetrales (5 mm. aprox.) y juntas intermedias cada 5 metros  
En revestimientos exteriores imprescindibles utilizar anclajes de acero inoxidable, preferiblemente de uña vista

### Oficinas y Exposición

P.E. Aulencia.C/ Saturno 1  
28229 Villanueva del Pardillo MADRID  
Tel. +34 91 813 51 72  
Fax. +34 91 813 51 70  
[info@piedranatural.es](mailto:info@piedranatural.es)

### Cantera y fábrica

Camino de las Canteras s/n  
40430 Bernardos SEGOVIA  
Tel. +34 921 56 65 11  
Fax. +34 921 56 65 08  
[naturpiedra@naturpiedra.com](mailto:naturpiedra@naturpiedra.com)

suministro y colocación de piedra natural

fachadas ventiladas y tradicionales

rehabilitación piedra y cubiertas

cubiertas de pizarra, plomo, cobre y zinc

[www.naturpiedra.com](http://www.naturpiedra.com)

[info@piedranatural.es](mailto:info@piedranatural.es)