

Textura natural

Paneles piedra natural

www.naturpiedra.com



## Definición

UNE-EN 12407

Pizarra (Metapelita con cloritoide) de color gris oscuro, de grano muy fino, donde se puede apreciar a simple vista el crecimiento de nódulos de color amarillento con brillo metálico.

## Aplicaciones

<input checked="" type="checkbox"/>	Revestimientos exteriores	<input type="checkbox"/>	Cubiertas
<input checked="" type="checkbox"/>	Revestimientos interiores	<input type="checkbox"/>	Mampostería
<input type="checkbox"/>	Solados exteriores	<input type="checkbox"/>	Paisajismo
<input type="checkbox"/>	Solados interiores	<input type="checkbox"/>	Obra civil

## Medidas (cm)

60 x 15  
Pieza esquina 27 x 15

## Espesor (mm) Textura

20 - 40 Natural  
20 - 40 Natural

m <sup>2</sup> /palet	Kg/palet	pzs/caja	m <sup>2</sup> /caja
12,6	800	4	0,36
7,326	500	4	0,204

## Ficha técnica

Característica	Valor
UNE-EN 1936 Densidad aparente	2820 Kg/m <sup>3</sup>
UNE-EN 12633 Resistencia al deslizamiento	
UNE-EN 14157 Resistencia a la abrasión	
UNE-EN 1926 Resistencia a la compresión	
UNE-EN 12372 Resistencia a la flexión	23,30 Mpa
UNE-EN 12371 Resistencia a la heladicidad	20,1 MPa % (48 ciclos)
UNE-EN 14066 Resistencia al envejecimiento por choque térmico	Posibilidad oxidaciones puntuales
UNE-EN 13755 Absorción de agua a presión atmosférica	0,40%
UNE-EN 13364 Carga de rotura al anclaje	

## Recomendaciones colocación

Se recomienda su colocación mediante cemento cola flexible C2 TE conforme según norma UNE-EN 12004.

Aplicación cemento-cola con doble encolado y llana dentada.

Dejar juntas de dilatación perimetrales (5 mm. aprox.) y juntas intermedias cada 5 metros

En revestimientos exteriores imprescindibles utilizar anclajes de acero inoxidable

En contacto directo con agua o zonas de alta humedad posibilidad de pequeños cambios en la coloración por oxidaciones puntuales

### Oficinas y Exposición

P.E. Aulencia.C/ Saturno 1  
28229 Villanueva del Pardillo MADRID  
Tel. +34 91 813 51 72  
Fax. +34 91 813 51 70  
info@piedranatural.es

### Cantera y fábrica

Camino de las Canteras s/n  
40430 Bernardos SEGOVIA  
Tel. +34 921 56 65 11  
Fax. +34 921 56 65 08  
naturpiedra@naturpiedra.com

suministro y colocación de piedra natural

fachadas ventiladas y tradicionales

rehabilitación piedra y cubiertas

cubiertas de pizarra, plomo, cobre y zinc

www.naturpiedra.com

info@piedranatural.es