

# Adoquin Pizarra Jbernardos



Textura natural

Piedra serrada

www.naturpiedra.com



## Definición

UNE-EN 12407

Pizarra en paso a esquisto con biotita y clorita de color gris medio, bien cristalizada, compacta y con un alto contenido en cuarzo.

## Aplicaciones

<input type="checkbox"/>	Revestimientos exteriores	<input type="checkbox"/>	Cubiertas
<input type="checkbox"/>	Revestimientos interiores	<input type="checkbox"/>	Mampostería
<input checked="" type="checkbox"/>	Solados exteriores	<input type="checkbox"/>	Paisajismo
<input type="checkbox"/>	Solados interiores	<input type="checkbox"/>	Obra civil

## Medidas (cm)

10xLL 15xLL 20/10x10 30/15x15  
Despiece en medida especial

## Espesor (cm) Textura

Espesor (cm)	Textura	m <sup>2</sup> /palet	Kg/palet	pzs/caja	m <sup>2</sup> /caja
4	natural/natural	11	1100-1300		
	natural/natural		1300-1400		
	natural/calibrado				

## Ficha técnica

Característica	Valor
UNE-EN 1936 Densidad aparente	2660 Kg/m <sup>3</sup>
UNE-EN 12633 Resistencia al deslizamiento	SRV en seco > 45 SRV en húmedo > 45
UNE-EN 14157 Resistencia a la abrasión	25 mm
UNE-EN 1926 Resistencia a la compresión	104,69 MPa
UNE-EN 12372 Resistencia a la flexión	59,70 Mpa
UNE-EN 12371 Resistencia a la heladicidad	59,61 Mpa (60 ciclos)
UNE-EN 14066 Resistencia al envejecimiento por choque térmico	Sin alteraciones
UNE-EN 13755 Absorción de agua a presión atmosférica	0,10%
UNE-EN 13364 Carga de rotura al anclaje	3550 N

## Recomendaciones colocación

Se recomienda su colocación mediante cemento cola flexible C2 TE conforme según norma UNE-EN 12004.

Aplicación cemento-cola con doble encolado y lana dentada.

Dejar juntas de dilatación perimetrales (5 mm. aprox.) y juntas intermedias cada 5 metros

En revestimientos exteriores imprescindibles utilizar anclajes de acero inoxidable, preferiblemente de uña vista

### Oficinas y Exposición

P.E. Aulencia.C/ Saturno 1  
28229 Villanueva del Pardillo MADRID  
Tel. +34 91 813 51 72  
Fax. +34 91 813 51 70  
info@piedranatural.es

### Cantera y fábrica

Camino de las Canteras s/n  
40430 Bernardos SEGOVIA  
Tel. +34 921 56 65 11  
Fax. +34 921 56 65 08  
naturpiedra@naturpiedra.com

suministro y colocación de piedra natural

fachadas ventiladas y tradicionales

rehabilitación piedra y cubiertas

cubiertas de pizarra, plomo, cobre y zinc

www.naturpiedra.com

info@piedranatural.es