

Adoquín Sirio Jbernardos

Textura natural

Piedra labrada

www.naturpiedra.com



Definición

UNE-EN 12407

Cuarzo-arenisca de grano fino en tono gris ceniza.

Aplicaciones

<input checked="" type="checkbox"/>	Revestimientos exteriores	<input type="checkbox"/>	Cubiertas
<input type="checkbox"/>	Revestimientos interiores	<input type="checkbox"/>	Mampostería
<input checked="" type="checkbox"/>	Solados exteriores	<input checked="" type="checkbox"/>	Paisajismo
<input type="checkbox"/>	Solados interiores	<input checked="" type="checkbox"/>	Obra civil

Medidas (cm)

10x10 20x10 14x14 20x14
10x10 20x10 14x14 20x14

Espesor (cm)

3 a 5
5 a 7

Textura

textura natural
textura natural

m ² /palet	Kg/palet	pzs/caja	m ² /caja
15	1100		
8	1100		

Ficha técnica

Característica	Valor
UNE-EN 1936 Densidad aparente	2600 Kg/m ³
UNE-EN 12633 Resistencia al deslizamiento	
UNE-EN 14157 Exposición al SO ₂	
UNE-EN 1926 Resistencia a la compresión	138 Mpa
UNE-EN 12372 Resistencia a la flexión	19Mpa
UNE-EN 12371 Resistencia a la heladicidad (48 ciclos)	
UNE-EN 14066 Resistencia al envejecimiento por choque térmico	No altera
UNE-EN 13755 Absorción de agua a presión atmosférica	1,91%
UNE-EN 13364 Carga de rotura al anclaje	

Recomendaciones colocación

Se recomienda su colocación mediante cemento cola flexible C2 TE conforme según norma UNE-EN 12004.

Aplicación cemento-cola con doble encolado y llana dentada.

Dejar juntas de dilatación perimetrales (5 mm. aprox.) y juntas intermedias cada 5 metros

En revestimientos exteriores imprescindibles utilizar anclajes de acero inoxidable

Oficinas y Exposición

P.E. Aulencia.C/ Saturno 1
28229 Villanueva del Pardillo MADRID
Tel. +34 91 813 51 72
Fax. +34 91 813 51 70
info@piedranatural.es

Cantera y fábrica

Camino de las Canteras s/n
40430 Bernardos SEGOVIA
Tel. +34 921 56 65 11
Fax. +34 921 56 65 08
naturpiedra@naturpiedra.com

suministro y colocación de piedra natural

fachadas ventiladas y tradicionales

rehabilitación piedra y cubiertas

cubiertas de pizarra, plomo, cobre y zinc

www.naturpiedra.com

info@piedranatural.es