# **B35 Granito Blanco Jbernardos**



Textura flameado

Piedra serrada

www.naturpiedra.com



#### Definición

UNE-EN 12407 Granito biotítico gris claro, de grano fino, compacto y de fractura irregular. Se clasifica como monzogranito biotítico



## **Aplicaciones**

✓	Revestimientos exteriores	Cubiertas
✓	Revestimientos interiores	Mampostería
✓	Solados exteriores	Paisajismo
	Solados interiores	Obra civil

Medidas (cm)	Espesor (cm)	Textura	m²/palet	Kg/palet	pzs/caja	m²/caja
60 x 30, 60 x 40	2	Flameado	24	1380		
100 x 40	2	Flameado	24	1380		
60 x 40, 100 x 40	3	Flameado	20	1380		
Despieces especiales	2 y 3	Flameado		1100		

#### Ficha técnica

	Característica	Valor
UNE-EN 1936	Densidad aparente	2650 Kg/m3
LINE-EN 12622	Resistencia al deslizamiento	USRV en seco: 88
ONE-EN 12033		USRV en húmedo: 77
UNE-EN 14157	Resistencia a la abrasión	19 mm
UNE-EN 1926	Resistencia a la compresión	170 Mpa
UNE-EN 12372	Resistencia a la flexión	18,1 MPa
UNE-EN 12371	Resistencia a la heladicidad	15,7 Mpa (48 ciclos)
UNE-EN 14066	Resistencia al envejecimiento por choque térmico	sin alteraciones
UNE-EN 13755	Absorción de agua a presión atmosférica	0,20%
UNE-EN 13364	Carga de rotura al anclaje	2600 N

### Recomendaciones colocación

Se recomienda su colocación mediante cemento cola flexible C2 TE conforme según norma UNE-EN 12004. Aplicación cemento-cola con doble encolado y llana dentada.

Dejar juntas de dilatación perimetrales (5 mm. aprox.) y juntas intermedias cada 5 metros

En revestimientos exteriores imprescindibles utilizar anclajes de acero inoxidable

Oficinas y Exposición P.E. Aulencia.C/ Saturno 1 28229 Villanueva del Pardillo MADRID Tel. +34 91 813 51 72 naturpiedra@naturpiedra.com

Cantera y fábrica Carretera de las Canteras 40430 Bernardos SEGOVIA Tel. +34 921 56 65 11 naturpiedra@naturpiedra.com suministro y colocación de piedra natural

fachadas ventiladas y tradicionales

rehabilitación piedra y cubiertas

cubiertas de pizarra, plomo, cobre y zino

www.naturpiedra.com

naturpiedra@naturpiedra.com