

pedranatural Calzada Portuguesa Blanca Jbernardos



Lajado natural o corte cizalla

Piedra irregular

www.naturpiedra.com



Definición

UNE-EN 12407

Caliza de precipitación química, biomierítico parcialmente disgregado



Aplicaciones

<input type="checkbox"/>	Revestimientos exteriores	<input type="checkbox"/>	Cubiertas
<input type="checkbox"/>	Revestimientos interiores	<input type="checkbox"/>	Mampostería
<input checked="" type="checkbox"/>	Solados exteriores	<input checked="" type="checkbox"/>	Paisajismo
<input checked="" type="checkbox"/>	Solados interiores	<input checked="" type="checkbox"/>	Obra civil

Formato (cm)

5x7
9x11

Espesor (cm)

5-7
9x11

Textura

Lajado natural o corte cizalla
Lajado natural o corte cizalla

Ficha técnica

Característica	Valor
UNE-EN 1936 Densidad aparente	2710 Kg/m ³
UNE-EN 14157 Resistencia a la abrasión	20 mm
UNE-EN 1926 Resistencia a la compresión	201,0 Mpa
UNE-EN 1936 Porosidad Abierta	2,30%
UNE-EN 12371 Resistencia a la heladicidad	Resistente al hielo 24 ciclos
UNE-EN 14157 Resistencia al impacto	3 J
UNE-EN 13755 Absorción de agua a presión atmosférica	0,90%

Recomendaciones colocación

Se recomienda su colocación mediante mortero de cemento semiseco

Oficinas y Exposición

P.E. Aulencia.C/ Saturno 1
28229 Villanueva del Pardillo MADRID
Tel. +34 91 813 51 72
Fax. +34 91 813 51 70

Cantera y fábrica

Camino de las Canteras s/n
40430 Bernardos SEGOVIA
Tel. +34 921 56 65 11
Fax. +34 921 56 65 08
naturpiedra@naturpiedra.com

suministro y colocación de piedra natural

fachadas ventiladas y tradicionales

rehabilitación piedra y cubiertas

cubiertas de pizarra, plomo, cobre y zinc

www.naturpiedra.com

info@pedranatural.es